

DURSILITE LEVEL

Stucco rasante in pasta per interni ideale per stuccature e rasature di qualità



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Assenza di ritiri
- Lavori più rapidi
- Ottima carteggiabilità
- Precisione nelle rifiniture

DESCRIZIONE

Stucco rasante acrilico in pasta per interni, di colore bianco. Ideale per la stuccatura di piccoli particolari o la rasatura di intere pareti, risolve tutte le esigenze di **riempimento e livellamento** del supporto prima del ciclo di pittura. Presenta un'**ottima lavorabilità e facilità di carteggiatura, senza ritiri o screpolature**.

VANTAGGI E BENEFICI

- Assenza di ritiri.
- Lavori più rapidi.
- Ottima carteggiabilità.
- Precisione nelle rifiniture.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Stucco rasante per tutte le superfici interne. **Dursilite Level** consente di livellare e uniformare muri e soffitti grezzi o già rifiniti e supporti realizzati con pannelli in cartongesso, fibrocemento o similari.

CICLO APPLICATIVO

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte. Eliminare completamente le parti poco aderenti.

Se la superficie dovesse comunque presentare un leggero sfarinamento si potrà procedere al consolidamento mediante l'applicazione di **Malech**, primer acrilico all'acqua, diluito 1:1 o 1:2 in funzione dell'assorbimento del supporto.

Applicazione del prodotto



Dursilite Level è pronto all'uso. Si applica con spatolino triangolare o con spatola americana in acciaio inox, a seconda della superficie da trattare. Applicare il prodotto in strati successivi, fino a raggiungere il livello di riempimento necessario, avendo cura di attendere la completa asciugatura tra una mano e l'altra. Quando utilizzato per la rasatura lo spessore massimo consentito è di 2 mm. Attendere 6-8 ore prima di carteggiare. **Dursilite Level** è sovra-applicabile dopo 12 ore, in funzione delle condizioni di umidità e temperatura.

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E L'APPLICAZIONE

- Non applicare sotto i +5°C o sopra i 35°C.
- Non applicare con umidità superiore a 85%.
- Non applicare su superfici esterne.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.

PULIZIA

Le attrezzature usate durante l'applicazione si puliscono prima dell'essiccazione di **Dursilite Level** con acqua.

CONSUMO

Il consumo è fortemente influenzato rugosità del supporto e dal tipo di applicazione. Il consumo indicativo è di 1,6 – 1,7 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Dursilite Level viene fornito in fustini di plastica riciclata da **1 kg, 4 kg e 18 kg**, con una velina di protezione in politene che permette di mantenere fresco il prodotto anche in caso di utilizzo parziale del contenuto. E' inoltre disponibile in tubetti da **250 grammi**.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	pasta densa
Colore:	bianco opaco
Massa volumica (EN ISO 2811-1):	ca. 1,65 g/cm ³
Residuo secco in peso (EN ISO 3251):	ca. 70%

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Diluzione con acqua:	pronto all'uso
Tempo di carteggiabilità:	6-8 ore
Tempo di sovrapplicazione:	min. 12, ore in funzione delle condizioni di umidità e temperatura

Consumo:

| 1,6 – 1,7 kg/m² per mm di spessore

PRESTAZIONI AMBIENTALI

EMICODE:	EC1 Plus- a bassissima emissione
Emissioni VOC INDOOR AIR QUALITY:	Classe A+

CAM Criteri Ambientali Minimi (solo per l'Italia)

2.5.1 Emissioni dei materiali negli ambienti confinati	conforme
3.2.1 Sistemi di gestione ambientale	conforme
3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	conforme
3.2.8 Emissioni indoor	conforme

LEED v4.1

EQ Low-Emitting Materials	conforme
---------------------------	----------

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di stucco rasante acrilico in pasta per interni, pronto all'uso (tipo **Dursilite Level** della MAPEI S.p.A.) L'applicazione dovrà avvenire in una o più mani tramite spatola in acciaio inox, su superfici stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte.

La finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Consistenza:	pasta densa
Colore:	bianco opaco
Massa volumica (EN ISO 2811-1):	ca. 1,65 g/cm ³
Residuo secco (EN ISO 3251):	ca. 70%
Consumo:	1,6 – 1,7 kg/m ² per mm di spessore

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

6642-1-2024 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

