ULTRACARE FUGA FRESCA

Vernice polimerica per rinnovare il colore delle fughe cementizie





PRODOTTI A CO_2e INTERAMENTE COMPENSATA

Le emissioni residue di Gas a Effetto Serra misurate lungo il ciclo di vita di questo prodotto tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate per l'anno 2026 con l'acquisto di crediti di carbonio a supporto di progetti per la protezione delle foreste. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di compensazione, visita mapei.com.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Applicazione facile e veloce; agitare/mescolare prima dell'uso
- Eccellente effetto coprente
- Protegge le fughe e rende più semplici le operazioni di pulizia ordinaria
- Disponibile in 48 colori della gamma fughe colorate MAPEI
- A emissioni residue di Gas a Effetto Serra interamente compensate

CAMPI DI APPLICAZIONE

UltraCare Fuga Fresca è una vernice pronta all'uso che permette di rinnovare e modificare il colore delle fughe cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all'interno in modo semplice e veloce.

Alcuni esempi di applicazione

UltraCare Fuga Fresca viene utilizzata per eliminare disomogeneità di colore delle fughe determinate, per esempio, da una non corretta esecuzione delle stesse oppure per eliminare antiestetiche macchie conseguenti all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UltraCare Fuga Fresca è una vernice polimerica a base di resina acrilica in dispersione acquosa che, grazie alle sue particolari caratteristiche e al suo eccellente potere coprente, consente di ottenere fughe di colore uniforme, con un minore assorbimento di acqua e, pertanto, di più facile pulibilità.

AVVISI IMPORTANTI

- A eccezione di alcune specifiche condizioni, non utilizzare all'esterno. Contattare l'assistenza tecnica Mapei per maggiori informazioni.
- Non utilizzare su superfici soggette a immersione continua (piscine, vasche, ecc.).

- Nel caso di pavimenti e rivestimenti in cotto o materiali lapidei con superficie porosa e assorbente, il prodotto deve essere applicato solo sulle fughe per evitare macchiature.
- Applicare il prodotto su fughe cementizie completamente stagionate (tempo variabile a seconda della specifica tipologia di fuga).
- Non utilizzare su malte per fughe epossidiche o su giunti di frazionamento sigillati con prodotti siliconici o poliuretanici.
- Non utilizzare **UltraCare Fuga Fresca** come consolidante di fughe incoerenti e con carenti prestazioni meccaniche a seguito di una non corretta idratazione.
- In caso di contrasto tra vecchio e nuovo colore possono essere necessari più trattamenti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Flacone dosatore

Agitare il flacone prima dell'uso.

Rimuovere il tappo e applicare il prodotto esercitando pressione con l'apposita spugnetta sulla superficie delle fughe pulite e prive di parti inconsistenti, muffe e depositi di calcare.

Attendere alcuni minuti che il prodotto applicato sulle fughe si presenti asciutto (tenendo conto delle effettive condizioni ambientali).

Quindi, rimuovere con la spugna in cellulosa dura **Mapei Spugna in CELLULOSA per pulizia fughe** inumidita eventuali sbavature sulle piastrelle.

Dopo l'uso, lavare accuratamente la spugnetta del flacone dosatore.

Fustino

Il prodotto è pronto all'uso.
Mescolare bene il prodotto nel fustino prima dell'uso.

Stendere il prodotto con un pennello di adeguata dimensione sulla superficie delle fughe pulite e prive di parti inconsistenti, muffe e depositi di calcare.

Attendere alcuni minuti affinché il prodotto applicato sulle fughe si presenti asciutto.

Rimuovere eventuali sbavature sulle piastrelle con la spugna in cellulosa dura **Mapei Spugna in CELLULOSA per pulizia fughe** inumidita.

CONSUMO

Il consumo di **UltraCare Fuga Fresca** varia a seconda della dimensione delle piastrelle e delle fughe.

CONFEZIONI

Fustini da 1 kg, disponibili nei colori 100, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 132.
Flacone dosatore da 160 g, disponibile in tutti i 48 colori della gamma MAPEI.

COLORI

Disponibile in 48 colori della gamma MAPEI.

Ultracare Fuga Fresca		
100	BIANCO	

103	BIANCO LUNA	
110	MANHATTAN	
111	GRIGIO ARGENTO	
112	GRIGIO MEDIO	
113	GRIGIO CEMENTO	
114	ANTRACITE	
119	GRIGIO LONDRA	
120	NERO	
123	BIANCO ANTICO	
127	GRIGIO ARTICO	
130	JASMINE	
132	BEIGE 2000	
133	SABBIA	
134	SETA	
135	POLVERE DORATA	
136	FANGO	
137	CARAIBI	
138	MANDORLA	
141	CARAMEL	
142	MARRONE	
144	CIOCCOLATO	
152	LIQUIRIZIA	
187	LINO	
188	BISCOTTO	
601	OPTICAL WHITE	
602	INDUSTRIAL	
603	CIELO	

604	MIRTILLO	
605	ICEBERG	
606	DELFINO	
607	PIOMBO	
608	COTONE	
609	ROCCIA	
610	POLVERE	
611	LAGUNA	
612	SCISTO	
613	RISO	
614	CENERE CHIARA	
615	ECRU	
616	NOCE	
617	PESCA CHIARO	
618	MATTONE	
619	ARGILLA	
620	CAFFE'	
621	CANAPA	
622	DESERTO	
623	CANNELLA	

N.B.: I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

IMMAGAZZINAGGIO

2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e conservate in condizioni normali.
Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido denso
Colore:	disponibile in 48 colori
Massa volumica:	1,37 g/cm³
pH:	9
Residuo solido:	62%
Viscosità Brookfield:	8 Pa·s (# 6 - rpm 10)
Potere coprente (rapporto di contrasto):	96,93
Presa di sporco (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Resistenza all'abrasione (DIN 53778):	> 10.000 cicli
Resistenza al weather-ometer (ASTM G155) ciclo 1:	ΔE* 0,04
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Pedonabilità:	2 ore
Tempo di attesa prima del contatto con acqua delle fughe trattate:	24 ore

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e applicazione di vernice polimerica a base di resina acrilica in dispersione acquosa per il rinnovo e la modifica del colore delle fughe cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all'interno (tipo **Ultracare Fuga Fresca** della MAPEI S.p.A.). Il prodotto dovrà essere idoneo a eliminare disomogeneità di colore causate da una non corretta esecuzione delle fughe cementizie o per l'eliminazione delle macchie conseguenti all'uso.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Massa volumica:	**1,37 g/cm³**
pH:	**9**
Residuo solido:	**62%**
Viscosità Brookfield:	**8 Pa·s (#6-rpm 10)**
Potere coprente (rapporto di contrasto):	**96,93**
Presa di sporco (UNI 10792):	**ΔE* 0,27**
Resistenza all'abrasione (DIN 53778):	**> 10.000 cicli**
Resistenza al weather-ometer (ASTM G155) ciclo 1:	**ΔE* 0,04**
Temperatura di applicazione:	**Da +5°C a +35°C**
Pedonabilità:	**2 ore**
Tempo di attesa prima del contatto con acqua delle fughe trattate:	**24 ore**

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano

+39-02-376731 www.mapei.com mapei@mapei.it

11009-9-2026 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge