

SCHEDA TECNICA**RAPID CEM** cemento rapidoIT
rev 12/2025
p. 1/2

Descrizione del prodotto

RAPID CEM è un cemento espresso con formulazione a base acrilica, ideale per il riempimento di giunti interni ed esterni. Di applicazione facile e veloce, non macchia e non richiede alcuna preparazione. I residui si possono pulire con acqua. Ha l'aspetto tipico granulare del cemento, può essere spatolato e modellato. Si estrude come il silicone, con una pistola professionale per cartucce da 300 ml.

Applicazioni

Materiali: cemento, pietra, muratura, piastrelle. Eccellente resistenza ai raggi UV.

- Per riempire e riparare giunti, crepe, fessure e fori.
- Per il fissaggio di piastrelle e ardesie.
- Per la stuccatura di piastrelle e bordi e piccole schegge.
- Per riempire cavità e fori nella muratura.
- Per uso interno ed esterno.

Proprietà

base	dispersione acquosa acrilica
stato	pastoso
tempo di lavorabilità	5 min (23 °C, 50 % U.R.)
densità	1,7 g/cm ³
temperatura di applicazione	+5 °C a +40 °C
temperatura di esercizio	-40 °C a +80 °C

Preparazione e utilizzo

Le superfici devono essere asciutte e pulite, prive di polvere e detriti, olio, grasso, agenti distaccanti e altre sostanze simili.

Dopo 5 minuti dall'estrusione, premere con forza con una spatola per completare e formare il giunto, e rimuovere il materiale in eccesso con un pennello o una spugna umida.

Per consentire una migliore lavorabilità, si raccomanda di evitare di esporre le superfici alla luce solare durante l'applicazione.

Si consiglia di far polimerizzare completamente il prodotto prima della verniciatura.

Sciappare le mani e gli strumenti con acqua dopo l'uso.

Restrizioni

Non è adatto per applicazioni sommerse o a contatto permanente con l'acqua.

Non adatto ai giunti di dilatazione.

Giunti: larghezza: da 8 a 18 mm; profondità: da 4 a 7 mm.

Formati

art.	colore	contenuto
CEM01	grigio	310 ml

Conservazione

Nella sua confezione originale in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta in un luogo fresco a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C, il prodotto ha una durata di 18 mesi dalla data di produzione.



G&B Fissaggi S.r.l. Italia

C.so Savona 22, 10029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi UK
G&B Fissaggi Vertretung Deutschland
G&B Fissaggi Ibérica
G&B Fissaggi Benelux
G&B Fissaggi France

SCHEDA TECNICA

RAPID CEM cemento rapido

IT
rev 12/2025
p. 2/2

Sicurezza

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Garanzia

G&B Fissaggi Srl garantisce l'inalterabilità del prodotto entro i limiti della sua durata di conservazione a magazzino. La nostra responsabilità non può in nessun caso andare oltre quanto fissato dalle nostre Condizioni di vendita. G&B Fissaggi Srl non è responsabile in nessun caso per danni accidentali o conseguenti ad eventi accidentali.

Responsabilità

Queste informazioni e indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsiasi rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle specifiche circostanze di utilizzo.